

Żywice standardowe:

| Żywica | Temperatura ugięcia (1.82 Mpaw °C) | Twardość Shore (D) | Moduł sprężystości (Mpa) | Odporność na uderzenia (KJ/m2) | Kolor | Właściwości |
|----------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| SPO 75 | 75 | 74 | 1850 | 35 | biały | Imituje polistyren |
| SABS 101 | 101 | 80 | 2000 | | biały | Imituje ABS |
| SABS 130 | 130 | 80 | 1800 | 60 | czarny | Odporna na działanie temperatury |
| SE 2300 | 130 | 81 | 2300 | 16 | szary | Samo gasnąca, spełnia FAR25, RoHS |
| SE 5V | 130 | 80 | 1500 | 20 | czarny | Samo gasnąca, spełnia 5V dla UL94, RoHS |
| SABS 150 | 150 | 87 | 2300 | 50 | czarny | Odporna na działanie temperatury |
| SPP/PEHD | 90 | 68 | 500 | 20 | bursztynowy | Wysoka odporność na tarcie i udar |
| SPA-PC | 92 | 86 | 2900 | 70 | żółty | Bardzo dobra odporność na zginanie |

Żywice transparentne:

| Żywica | Temperatura ugięcia (1.82 Mpaw °C) | Twardość Shore (D) | Moduł sprężystości (Mpa) | Odporność na uderzenia (KJ/m2) | Kolor | Właściwości |
|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ST 105 | 105 | 87 | 2350 | 90 | transparentny | Duża odporność UV, możliwość barwienia, samo gasnąca wg. Normy UL94 HB. |

Żywice elastyczne:

| Żywica | Twardość | Wydłużenie przy zerwaniu w 23°C (%) | Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu (Mpa) | Odporność na rozdarcie (kN/m) | Kolor | Właściwości |
|--------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|
| S40A | 40A | 1300 | 3,5 | 15 | bursztynowy | Możliwość barwienia |
| S50A | 50A | 1100 | 3,7 | 19 | | |
| S62A | 62A | 1100 | 6,2 | 27 | | |
| S68A | 68A | 810 | 6,4 | 33 | | |
| S75A | 75A | 800 | 9 | 41 | | |

| | | | | | | |
|------|------------|-----|-----|----|--|--|
| S80A | 80A/28-30D | 800 | 15 | 60 | | |
| S90A | 90A/35-40D | 270 | 8,5 | 42 | | |
| S35D | 35D | 225 | 8,5 | 16 | | |
| S45D | 45D | 180 | 10 | 44 | | |
| S55D | 55D | 120 | 11 | 50 | | |